Gewebeeinlagen von Vlieseline®: G 700, G 710, G 740 und G 785

vlieseline®
vilene®
fliselina®

TEXTILES VERTRAUEN
Schadstoffgeprüfte Textilien
nach Öko-Tex Standard 100

- ❑ Hochwertige Gewebeeinlagen
- ❑ Für jeden Stoff die richtige Auswahl
- ❑ Leichte Anwendung
- ❑ Bewährte Vlieseline Qualität
- ❑ Wasch- und reinigungsbeständig

Freudenberg

Ein Download von www.dasmassband.de

Gewebeeinlagen von Vlieseline®: G 700, G 710, G 740 und G 785

Ob Sie Blusen, Röcke oder Jacken nähen, aus welchen Stoffen auch immer, Sie haben die Auswahl zwischen unseren **hochwertigen Vlies- oder Gewebeeinlagen**, in der bewährten Qualität von Vlieseline.

Vlieseline G 700 Mittelschwere, universelle Baumwolleinlage für **Kleinteile** von Blusen und Hemden, bis 60 °C waschbar.

Vlieseline G 710 Leichte Baumwolleinlage für **Kleinteile** von Blusen und Kleidern, geeignet für leichte bis mittelschwere Stoffe

Vlieseline G 740 Mittelschwere, leicht geraute Baumwolleinlage für Vorderteile von Jacken, Mänteln usw. sowie für Kleinteile.

Vlieseline G 785 Sehr feine, leichte und bi-elastische Gewebeeinlage für Kleinteile von Blusen und Kleidern sowie für Vorderteile von Jacken und Mänteln aus leichten und/oder elastischen Stoffen; in Farbe Haut für durchscheinende Stoffe.

Artikel	Breite/Farben	Verarbeitung	
G 700	90 cm ○●	Dampfbügeleisen, 6 x mit **Dampf** und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln	12 Sek. 60 Ⓟ
G 710	90 cm ○●	Dampfbügeleisen, 6 x mit **Dampf** und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln	12 Sek. 40 Ⓟ
G 740	90 cm ○●	Dampfbügeleisen, 6 x mit **Dampf** und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln	12 Sek. 30 Ⓟ
G 785	90 cm ○○●	Zugeschnittene Einlage **zuerst** stellenweise mit niedriger Hitze / **kurz anfixieren**, um Verzug zu vermeiden, dann gleitend fixieren, trocken oder, je nach Stoff, mit Dampf aufbügeln	- 8 Sek. 30 Ⓟ

Tipp: Wenn Sie es von einigen Vlieseline Einlagen gewöhnt sind, mit Hilfe eines feuchten Tuches zu fixieren, so behalten Sie dies auch für **G 700, G 710** und **G 740** bei. So erhalten Sie eine optimale Fixierung. Bei der leichten **G 785** reicht schon die Verwendung eines trockenen Tuches zwischen Einlage und Bügeleisen, um durch höhere Bügeltemperatur eine noch bessere Fixierung zu erzielen.

Wir empfehlen, vor dem Fixieren durch eine Bügelprobe Griff und Haftung zu überprüfen. Die Teile nach dem Fixieren 20-30 Minuten flachliegend auskühlen lassen.

Vlieseline®, Vilene®, Fliselina® = eingetragene Warenzeichen · Carl Freudenberg · 69469 Weinheim/Germany

Freudenberg Vliesstoffe KG
Vertrieb Vlieseline
Postfach
69465 Weinheim / Germany
Tel. +49-6201-80-6700
Fax +49-6201-88-2978
www.vlieseline.de

Ein Download von www.dasmassband.de